

CuZn37

18 05

Vergleichbare Standards: UNS C27200 • EN CW508L • JIS C2720
 Aurubis-Bezeichnungen: C272/C274 • PNA 243 • SM1063

Beschreibung CuZn37 ist eine mit 37% Zink mischkristallverfestigte Kupferlegierung (Messing). Die Legierung hat eine gute Kaltumformbarkeit und ist wegen des hohen Zinkgehaltes wirtschaftlich interessant. CuZn37 ist für das Löten gut geeignet, bei Schweißprozessen ist der erhöhte Zinkgehalt und damit verbundene mögliche Ausdampfungen zu beachten. Mit steigendem Legierungsgehalt an Zink verbessern sich die zu erreichenden Festigkeitswerte, jedoch werden die Leitfähigkeit und die Duktilität vermindert. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass mit steigendem Zinkanteil die Neigung zur Spannungsrisskorrosion unter Einwirkung von ammoniakhaltigen Atmosphären steigt. Durch thermisches Entspannen kann dieser Korrosionsart in vielen Fällen entgegengewirkt werden. Einsatzgebiete sind Tiefziehteile, Metallwaren, Elektrotechnik, Steckverbinder, der allgemeine Maschinenbau, Schilder und Zierleisten sowie Musikinstrumente.

**Zusammen-
setzung**

Cu	Fe	Pb	Zn	Al	Ni	Sn
[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
62-64,0	0,1 max	0,1 max	rem	0,05 max	0,3 max	0,1 max

Diese Legierung entspricht in ihrer Zusammensetzung den Vorgaben gemäß RoHS 2002/96/CE für elektrische und elektronische Bauteile sowie 2002/53/CE für die Automobilindustrie.

**Physikalische
Eigenschaften**

Schmelz- punkt	Dichte	c _p @ 20°C	E-Modul	Wärme- Leitfähigkeit	Elektrische Leitfähigkeit		α @ 20°C
[°C]	[g/cm ³]	[kJ/kgK]	[GPa]	[W/mK]	[MS/m]	[%IACS]	[10 ⁻⁶ /K]
920	8,4	0,377	110	116	≥ 16	≥28	20,5

Die angegebene Leitfähigkeit ist nur für den weichen Zustand gültig.

c_p spezifische Wärmekapazität
 α Wärmeausdehnungskoeffizient

**Mechanische
Eigenschaften**

	R _m Zugfestigkeit	R _{p0.2} Streckgrenze	Dehnung A ₅₀	Härte HV	Biegeradius 90° [r]		Biegeradius 180° [r]	
	[MPa]	[MPa]	[%]	[-]	GW	BW	GW	BW
R300	300-370	≤ 180	≥ 38	55-95	0	0	0	0
R350	350-440	≥ 170	≥ 19	95-125	0	0	0	0
R410	410-490	≥ 300	≥ 8	120-155	0	0	0	1
R480	480-560	≥ 430	≥ 3	150-180	0	0,5	1	2
R550	≥ 550	≥ 500	-	≥ 170	1	2	3	4

Andere Festigkeiten auf Anfrage.

r = x * t (Dicke t ≤ 0.5mm)
 GW Biegeachse senkrecht zur Walzrichtung. BW Biegeachse parallel zur Walzrichtung.

**Fertigungs-
eigenschaften**

Kaltverformbarkeit	hervorragend
Warmverformbarkeit	nicht zu empfehlen
Weichlöten	hervorragend
Hartlöten	hervorragend
Autogenes Schweißen	ausreichend
Schutzgasschweißen	ausreichend
Widerstandsschweißen	gut
Zerspanbarkeit	ausreichend

Elektrische Leitfähigkeit	Die elektrische Leitfähigkeit wird von der chemischen Zusammensetzung, der Kaltverformung sowie der Korngröße beeinflusst. Ein hohes Maß an Verformung und eine geringe Korngröße vermindern die elektrische Leitfähigkeit.
Korrosionsbeständigkeit	Messing ist beständig gegen: Natürliche und industrielle Atmosphären sowie Meeresluft, Trinkwasser, alkalische und neutrale Salz haltige Lösungen. Messing ist nicht beständig gegen: Säuren, Ammoniak, Halogenid, Cyanid und Schwefelwasserstoff haltige Lösungen und Dämpfe sowie Seewasser (insbesondere bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten). Unter gewissen Umständen (hoher Cl Gehalt, niedrige Karbonhärte) kann Entzinkung bei Legierungen mit einem β - Phasenanteil auftreten. Die Legierung hat eine gewisse Anfälligkeit für Spannungsrisskorrosion unter Einwirkung gewisser Angriffsmittel (z.B. Ammoniak, Amine, Ammoniumsalze). In kritischen Anwendungen wird ein Entspannungsglühen empfohlen.
Verwendung	Metallwaren, Elektronikindustrie, allgemeiner Maschinenbau, Badezimmersausstattungen, Schalter, Sicherungen, Stecker, Steckverbinder, Steckdosen, Relais, Klemmen, Pneumatikzylinder, Leuchten und Lampenfassungen, Metallschläuche, Schlauchkupplungen, Kurzwaren, Modelleisenbahn, Blechblasinstrumente, Orgelbauteile, Schilder, Blenden und Zierleisten.

Die vorstehenden Angaben sind allgemeine technische Produktinformationen und stellen weder zugesicherte Eigenschaften noch Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar. Verbindliche Spezifizierungen bleiben einem späteren Vertragsschluss vorbehalten. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.